

NOME IDROTIX FINITURA TIXOTROPICA OPACA ROVERE

PRODUTTORE KCOLOR SRL via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy	EDIZIONE 9/2016 REVISIONE N. 1
CONTATTO PER CONSULTAZIONI +39 049 9387957 www.kcolor.it - info@kcolor.it	 MADE IN ITALY
DENOMINAZIONE IDROTIX FINITURA TIXOTROPICA OPACA PINO	Pagina 1 di 2

CARATTERISTICHE GENERALI

Finitura tixotropica all'acqua opaca tinta pino a base di resine acriliche. KW1048 è inodore, si applica facilmente senza colare anche su superfici verticali o travature. KW1048 è ideale nella protezione del legno principalmente nella verniciatura dei serramenti sia destinati all'interno che esposti all'ambiente esterno. Forma un film protettivo, microporoso, idrorepellente ad alta protezione verso gli agenti atmosferici e i raggi UV del sole. Protegge il legno da muffe, alghe e azzurrimento. KW1048 si applica facilmente a pennello/ruolo, spruzzo o immersione (previa diluizione). Il legno trattato con KW1048 non sfoglia, per la manutenzione non è necessario rimuovere le mani precedenti ma basta riapplicare il prodotto (se necessario procedere con una leggera carteggiatura). Come tutti i prodotti ad acqua consigliamo l'uso a temperature non inferiori a 10°C.

USO CONSIGLIATO

Serramenti, perlinature e supporti in legno sia all'interno che esporti all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	1010 ± 10 g/L
VISCOSITÀ DI FORNITURA DIN 4 25°C DI A	ISO 2431	tixotropico
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO) DI A	ISO 3251	40 ± 1 %
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	30-35 gloss
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- SOVRAVERNICIATURA		4 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24 ore
RESA TEORICA	//	9-10 mq/ L per mano
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura, dal tipo di applicazione
COLORI DISPONIBILI	//	□Tinta PINO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

omogeneizzazione manuale

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione a pennello/ruolo o spruzzo; il prodotto è pronto all'uso applicare alla viscosità di fornitura. Se necessario diluire con acqua. PER FINITURA SEMITRASPARENTE SU LEGNO NUOVO: Applicare 1-2 mani di KW1048 su fondo già trattato con impregnate all'acqua IDROKAPPA ofondo per legno KW1059 IDROFOND. Se necessario (superficie non liscia) procedere con una leggera carteggiatura prima di applicare il KW1048.

PER FINITURA SU LEGNO GIA' VERNICIATO:

Se il legno da verniciare è in buono stato di conservazione procedere con una accurata pulizia e carteggiatura prima di applicare 1-2 mani di KW1048. Se il legno è in cattivo stato di conservazione, sverniciare completamente riportando a legno naturale e procede

NOME IDROTIX FINITURA TIXOTROPICA OPACA ROVEREPRODUTTORE **KCOLOR SRL**
via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) ItalyCONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957**
www.kcolor.it - info@kcolor.itDENOMINAZIONE **IDROTIX FINITURA TIXOTROPICA OPACA PINO**EDIZIONE **9/2016**
REVISIONE N. **1****MADE IN ITALY**

Pagina 2 di 2

come per legno nuovo.

TIPO DI APPLICAZIONE**TEMPERATURA AMBIENTE** temperatura superiore a 10°C**UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE:** umidità inferiore
all' 85%**TEMPERATURA DEL SUPPORTO:** temperature superiori ai 30-35° C**UMIDITÀ DEL SUPPORTO:****TIPO DI DILUENTE:****% DI DILUIZIONE:****N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE:****CONFEZIONI**

Il prodotto teme il gelo e pertanto non deve essere stoccato né trasportato a temperature inferiori ai 5° C. Il periodo di scadenza è di 24 mesi dalla fabbricazione, nell'imballo originale e nelle condizioni indicate per lo stoccaggio

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti. Attenersi a quanto indicato nell'etichetta e nella scheda di sicurezza. E' responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente