

(Cod.3852106850)



MICROPOROSA

Idropittura ecocompatibile a struttura microporosa, a base di resine pregiate, ad elevata copertura e resa.

MICROPOROSA è un prodotto specifico per l'applicazione su supporti in gesso e cartongesso. Applicabile su supporti minerali in genere, è l'ideale per ambienti umidi quali cucine e bagni. Indicato per uso interno.

Certificato CAM da Eurofins.

Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.



DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	Idropittura di pregio opaca a struttura microporosa, per interno a base di copolimeri vinilici pregiati. MICROPOROSA è caratterizzata da un'ottima copertura, una buona opacità ed un'eccellente proprietà di permeabilità al vapore acqueo. Adatto per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura; ideale come pittura traspirante per interno. La sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO ₂ permettono la traspirazione del supporto minerale evitando così la concentrazione di umidità nei muri che dà origine alla formazione di muffe. È particolarmente indicata per ambienti umidi quali cucine, bagni, ecc...
PROPRIETA'	<ul style="list-style-type: none"> Ecocompatibile. Low VOC. Certificato A+ Certificato EPD Certificato CAM da Eurofins. Esente da solventi. Aspetto molto opaco (UNI EN ISO 2813:2002). Elevata permeabilità al vapore acqueo. Buona resistenza agli alcali. Elevata copertura. Bassa presa di sporco. Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta
COLORE	Colorabile con Sistemi Tintometrici CASATI EVOLUTION e PREMIUM nelle basi 2 e 3. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto
PESO SPECIFICO	<ul style="list-style-type: none"> 1,650 Kg/l nella Base Bianca. 1,610 Kg/l nella Base 2. 1,525 Kg/l nella Base 3.
LEGANTE	Copolimeri vinil-versatici emulsionati in acqua.
SOSTANZE CONTENUTE	Copolimeri vinil-versatici pregiati emulsionati in acqua, extender, cariche e additivi selezionati.
DATI TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> Viscosità Brookfield: 14000 – 16000 CPS. Residuo Secco: 66 ± 2%. Punto di bianco: 87 circa. Permeabilità al vapore acqueo: Alta (Sd=0,008m con spessore di 210 micron). Grado di brillantezza: Molto Opaco (UNI EN ISO 2813:2002). Riflettanza: < 5 con angolo di incidenza di 85° (UNI EN ISO 2813:2002). Granulometria: Classe Fine (EN 21524, ISO 787-7). Dimensione particelle: ≤ 100 µm (EN 21524, ISO 787-7). Potere coprente: Classe 1 - con resa di 8 m²/l (ISO 6504-3:2007- Metodo B).

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI	<p>È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare MICROPOROSA su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare MICROPOROSA, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.</p> <p>Su Cartongesso generico nuovo, se le superfici non sono particolarmente assorbenti, il supporto è omogeneo e le stuccature non sono sfarinanti, si può procedere all'applicazione di due mani di MICROPOROSA direttamente senza l'utilizzo di fissativo, in caso contrario procedere a isolare il supporto.</p> <p>In presenza di muffe, alghe o muschi trattare con RISANA (Cod.3852911290). Isolare quindi il fondo con JOLLY FIX (Cod.3852201090) diluito con acqua MAX 300% o UNIVERSAL FIX (Cod.3852201490) diluito 1:1 con acqua. Una volta assicurarsi che il supporto sia ancorato è possibile applicare come mano di fondo HYDROPRIMER (Cod.3852206740).</p>
COLORAZIONE Raccomandazioni per una copertura ottimale.	<p>Per tinte poco coprenti, nello spettro del giallo, dell'arancione, del rosso e in parte, del verde, raccomandiamo l'applicazione di una mano di fondo nella tinta Base Color adatta, come da schema seguente:</p> <p>TINTE DERIVANTI DAL GIALLO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015 TINTE DERIVANTI DALL'ARANCIO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015 TINTE DERIVANTI DAL ROSSO ORGANICO → FONDO: GRIGIO RAL 7035 TINTE VERDI BRILLANTI → FONDO: BEIGE RAL 1015</p> <p>Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione. Nel caso in cui la lavorazione non fosse eseguita seguendo le indicazioni sopra riportate, non si accetterà richieste di risarcimento.</p>

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	Per ottenere un buon risultato sia a pennello che a rullo che a spruzzo (anche airless), applicare due mani a stesura incrociata. MICROPOROSA va diluito con acqua di rete in ragione del 40% massimo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme. Applicare quindi le mani a finire lasciando intercorrere 5-6 ore tra una mano e l'altra in condizioni ambientali ottimali.
SPRUZZO AIRLESS	BIANCO: il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo MICROPOROSA in ragione fino a un 40% con acqua e regolando opportunamente la pressione di esercizio. BASE 2: diluite fino a un 30% con acqua di rete BASE 3: diluizione 20% massimo con acqua di rete. Durante l'applicazione proteggere le vie respiratore con adeguate mascherine FFP3
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
CONSUMO	10-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
DILUIZIONE	Base Bianca: fino al 40% secondo le esigenze con acqua di rete. Base 2: fino al 30% secondo le esigenze con acqua di rete. Base 3: fino al 20% secondo le esigenze con acqua di rete.
ESSICCAZIONE	Fuori polvere dopo circa 3 ore. Essiccazione in profondità dopo 6 ore. Il massimo della resistenza all'abrasione viene raggiunto dopo 48 ore dall'applicazione.

	Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua di rete.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Confezioni da 5 Litri. Confezioni da 14 Litri. Pallet da 33 pezzi.
COV	Pitture opache per pareti e soffitti interni: Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo < 30g/l di COV.
CONSIGLI DI SICUREZZA	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. In caso di applicazioni a spruzzo evitare di respirare la polvere / i fumi. Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 06/2025

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.