

(Cod.38525042500026)

VISONE PLUS OPACO NERO

Smalto all'acqua acrilico opaco per grandi superfici edili, ecocompatibile, decorativo, a finire, sia per interno che per esterno. Formulato con resine speciali acriliche, biossido di titanio, cariche selezionate e additivi che, uniti in una formulazione esclusiva, conferiscono le migliori prestazioni di satinatura, copertura, atossicità e lavabilità.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	Smalto murale acrilico all'acqua per esterno ed interno, adatto soprattutto per pareti e grandi superfici minerali laddove si voglia ottenere un'elegante finitura satinata. È esente da metalli pesanti, atossico ed inodoro, a basso impatto ambientale. VISONE PLUS OPACO NERO è caratterizzato da ottime proprietà di lavabilità, plasticità e copertura. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di odore, lo rendono particolarmente adatto all'uso in ambienti poco chiusi e poco aerati.
PROPRIETA'	Esente da solventi. Aspetto Opaco. Inodoro. Eccellente lavabilità. Elevata copertura. Ottima plasticità. Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
COLORE	Nero. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.
PESO SPECIFICO	1,18 Kg/l.
LEGANTE	Emulsione di un copolimero acrilico.
SOSTANZE CONTENUTE	Resine acriliche in emulsione, cariche selezionate e additivi specifici.
DATI TECNICI	Viscosità Brookfield: 10000 ± 2000 cP a 20°C Residuo Secco: 63 ± 2%. Punto di bianco: 90 circa. Brillantezza: 2-3 Gloss.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI	È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare VISONE PLUS OPACO NERO su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare VISONE PLUS OPACO NERO, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso. In presenza di muffe, alghe o muschi trattare con RISANA (Cod.3852911290). Stuccare eventuali fori o crepe con VEROSTUCCO (Cod.3852301110) o con malta di cemento, isolare quindi il fondo con JOLLY FIX
---------------------------	--

	(Cod.3852201090) diluito 1:3 con acqua per applicazioni in ambienti interni. Su intonaci nuovi e ben asciutti l'applicazione può avvenire senza alcuna preparazione particolare. Si consiglia comunque l'applicazione a pennello di una mano di fondo con JOLLY FIX (Cod.3852201090) diluito 1:3 con acqua in modo da ridurre al minimo l'assorbimento e ottenere una finitura omogenea e satinata già alla prima applicazione dello smalto. Per applicazioni in ambienti esterni utilizzare come fondo ISOGEL (Cod.3852204090).
--	--

LAVORAZIONE	
METODO APPLICATIVO	Per ottenere un buon risultato sia a pennello, a rullo, a spruzzo (anche airless) o con tampone millerighe applicare due mani a stesura incrociata. Diluire la prima mano con acqua di rete in ragione del 50% massimo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme. Applicare quindi le mani a finire diluendo VISIONE PLUS OPACO NERO dal 20 al 30% con acqua e lasciando intercorrere 4-6 ore tra una mano e l'altra.
SPRUZZO AIRLESS	Il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo VISIONE PLUS OPACO NERO con acqua come sopra descritto e regolando opportunamente la pressione di esercizio.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C. Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
CONSUMO	14/16 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
DILUIZIONE	la prima mano al 50% con acqua e le ulteriori mani a finire diluendo dal 20 al 30 % a seconda dell'applicazione.
ESSICCAZIONE	Al tatto dopo 15 minuti. Fuori polvere dopo 30 minuti. Sovrapplicabile dopo 4-6 ore. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua.
MAGAZZINAGGIO	Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica il periodo di produzione. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Se si rispettano queste condizioni, è garantita la stabilità della confezione non aperta 24 mesi.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Confezioni da 2,5 Litri. Confezioni da 10 Litri.
COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale: Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l. Questo prodotto contiene al massimo < 40g/l di COV.
CONSIGLI DI SICUREZZA	EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; 1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one. Può provocare una reazione allergica. <i>VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture per pareti esterne di supporto minerale. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo: 40,00 (2010). VOC del prodotto: <40,00 - Diluito con: 15% AC</i>
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci tramite il sito www.casati.it/contatti o al numero di telefono +39 045 550 244.

REVISIONE: 00/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

